



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

EKOALUCAPA 300

DESCRIPCIÓN Y USO	<p>Membrana Impermeabilizante Aluminizada. Es una membrana impermeabilizante con refuerzo de fibra de vidrio compuesta por asfaltos modificados con cargas minerales y polímeros que le otorgan rigidez, estabilidad y flexibilidad al producto. En la cara superior posee un acabado de foil de aluminio gofrado y laqueado con laca transparente o color que le aporta un acabado final protector y decorativo, en su cara inferior contiene plástico fundible. Usado en la impermeabilización de techos de concreto, metal, machihembrado, juntas de dilatación (muros y fundaciones) y terraza donde se desea dar un acabado colorido y protector.</p>																												
ESPECIFICACIONES	<p style="text-align: center;">Propiedades</p> <table border="1"><thead><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Espesor del Manto</td><td>mm</td><td>3,00 ± 0,05</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Largo del Manto</td><td>m</td><td>10,00 ± 0,05</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Ancho del Manto</td><td>m</td><td>1,00 ± 0,01</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Peso del Manto</td><td>Kg</td><td>37,00 ± 1,00</td><td>COVENIN 3229</td></tr><tr><td>Aplicación</td><td>Adim.</td><td>Solape 0,10 m</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Rendimiento</td><td>m²</td><td>9,5</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table>	Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Espesor del Manto	mm	3,00 ± 0,05	COVENIN 3229	Largo del Manto	m	10,00 ± 0,05	COVENIN 3229	Ancho del Manto	m	1,00 ± 0,01	COVENIN 3229	Peso del Manto	Kg	37,00 ± 1,00	COVENIN 3229	Aplicación	Adim.	Solape 0,10 m	INTERNO	Rendimiento	m ²	9,5	INTERNO
Propiedades	Unidad	Especificación	Método																										
Espesor del Manto	mm	3,00 ± 0,05	COVENIN 3229																										
Largo del Manto	m	10,00 ± 0,05	COVENIN 3229																										
Ancho del Manto	m	1,00 ± 0,01	COVENIN 3229																										
Peso del Manto	Kg	37,00 ± 1,00	COVENIN 3229																										
Aplicación	Adim.	Solape 0,10 m	INTERNO																										
Rendimiento	m ²	9,5	INTERNO																										
Presentación	<ul style="list-style-type: none">• Rollos de 10 metros lineales.• Colores: Azul Opaco, Blanco Opaco, Verde Opaco, Rojo Ladrillo y Natural.																												

Código: ASC-IM-004
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

EKOALUCAPA 300

Recomendaciones de Empleo

- Aplicación en caliente: Con soplete sobre superficies limpias, secas y previamente imprimadas.
- Aplicación en frío: Sobre superficies limpias, secas y previamente imprimadas, retirar el polietileno del manto, aplicar una capa de **Eko adhesivo líquido** a la parte posterior del manto para luego proceder a colocarlo sobre la superficie a impermeabilizar.
- La membrana debe solaparse por lo menos 10 cm.
- Revise las juntas de dilatación, puntos de penetración de tuberías y uniones entre estructuras y losas.

EKOALUCAPA 300



Código: ASC-IM-004
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3