



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
Somos techos y mucho más  
RIF: J-.00026092-3

# EKOLÍQUIDO

<b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>	Compuesto a base de resinas asfálticas y solventes, es un producto de secado lento y de fácil aplicación diseñado para la preparación (imprimación) de superficies muy porosas e irregulares a ser impermeabilizadas con mantos asfálticos.																																
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4"><b>Propiedades</b></th></tr><tr><th><b>Propiedades</b></th><th><b>Unidad</b></th><th><b>Especificación</b></th><th><b>Método</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidad (25 °C)</td><td>Kg/galón</td><td>3,40-3,60</td><td>COVENIN 737</td></tr><tr><td>Tiempo de secado</td><td>h</td><td>Al tacto: 3 Libre de huellas:24</td><td>COVENIN 690</td></tr><tr><td>Material no volátil</td><td>%/peso</td><td>60-70</td><td>COVENIN 1429</td></tr><tr><td>Punto de inflamación</td><td>°C</td><td>38 min.</td><td>COVENIN 372</td></tr><tr><td>Acabado superficial</td><td>Adim.</td><td>Opaco</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Color</td><td>Adim.</td><td>Negro</td><td>INTERNO</td></tr></tbody></table>	<b>Propiedades</b>				<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>	Densidad (25 °C)	Kg/galón	3,40-3,60	COVENIN 737	Tiempo de secado	h	Al tacto: 3 Libre de huellas:24	COVENIN 690	Material no volátil	%/peso	60-70	COVENIN 1429	Punto de inflamación	°C	38 min.	COVENIN 372	Acabado superficial	Adim.	Opaco	INTERNO	Color	Adim.	Negro	INTERNO
<b>Propiedades</b>																																	
<b>Propiedades</b>	<b>Unidad</b>	<b>Especificación</b>	<b>Método</b>																														
Densidad (25 °C)	Kg/galón	3,40-3,60	COVENIN 737																														
Tiempo de secado	h	Al tacto: 3 Libre de huellas:24	COVENIN 690																														
Material no volátil	%/peso	60-70	COVENIN 1429																														
Punto de inflamación	°C	38 min.	COVENIN 372																														
Acabado superficial	Adim.	Opaco	INTERNO																														
Color	Adim.	Negro	INTERNO																														
<b>Presentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Galón: 3,785 l</li><li>Cuñete de 4 galones: 15,14 l</li></ul>																																
<b>Rendimiento Teórico</b>	Un galón: 10 m <sup>2</sup> . Cuñete de 4 galones: 40 m <sup>2</sup> aproximadamente.																																
<b>Recomendación de Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fácil aplicación.</li><li>La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier material desprendible.</li><li>Aplique frío directamente sobre la superficie empleando brocha, cepillo o pistola.</li><li>Deje secar antes de proseguir con la impermeabilización.</li><li>No diluir.</li><li>No aplicar en presencia de humedad.</li></ul>																																

Código: ASC-PA-002  
Revisión: 03  
Fecha Revisión: 04.04.25  
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.  
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A  
*Somos techos y mucho más*  
RIF: J-.00026092-3

# EKOLÍQUIDO



<p>Código: ASC-PA-002 Revisión: 03 Fecha Revisión: 04.04.25 Página: 2 de 2</p>	<p>CINDU DE VENEZUELA, S.A. RIF.: J - 00026092 - 3</p>
--	--