



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUCOLOR Esmalte Satinado

DESCRIPCIÓN Y USO	Cinducolor Esmalte Satinado para Interior y Exterior. Es una pintura alquídica que ofrece buena apariencia y protección a las estructuras. Este tipo de esmalte proporciona acabado satinado de excelente calidad y durabilidad. Utilizado generalmente como acabado final para superficies metálicas, mampostería y maderas. Se puede usar para ambientes interiores y exteriores.																																		
ESPECIFICACIONES	<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">Propiedades</th></tr><tr><th>Propiedades</th><th>Unidad</th><th>Especificación</th><th>Método</th></tr></thead><tbody><tr><td>Densidad (25 °C)</td><td>Kg/galón</td><td>4,2-4,4</td><td>COVENIN 737</td></tr><tr><td rowspan="2">Tiempo de secado (25°C)</td><td>min</td><td>Al tacto: 40 a 60</td><td rowspan="2">COVENIN 690</td></tr><tr><td>h</td><td>Libre de Huella: 2 Repintar: 4 a 5</td></tr><tr><td>Material no volátil</td><td>%/peso</td><td>Min 40</td><td>COVENIN 1429</td></tr><tr><td>Brochabilidad</td><td>Visual</td><td>Buena</td><td>COVENIN 472</td></tr><tr><td>Acabado superficial</td><td>Adim.</td><td>Satinado</td><td>INTERNO</td></tr><tr><td>Relación de Contraste</td><td>%</td><td>>= 98.0</td><td>COVENIN 3258</td></tr></tbody></table>	Propiedades				Propiedades	Unidad	Especificación	Método	Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,2-4,4	COVENIN 737	Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 40 a 60	COVENIN 690	h	Libre de Huella: 2 Repintar: 4 a 5	Material no volátil	%/peso	Min 40	COVENIN 1429	Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472	Acabado superficial	Adim.	Satinado	INTERNO	Relación de Contraste	%	>= 98.0	COVENIN 3258
Propiedades																																			
Propiedades	Unidad	Especificación	Método																																
Densidad (25 °C)	Kg/galón	4,2-4,4	COVENIN 737																																
Tiempo de secado (25°C)	min	Al tacto: 40 a 60	COVENIN 690																																
	h	Libre de Huella: 2 Repintar: 4 a 5																																	
Material no volátil	%/peso	Min 40	COVENIN 1429																																
Brochabilidad	Visual	Buena	COVENIN 472																																
Acabado superficial	Adim.	Satinado	INTERNO																																
Relación de Contraste	%	>= 98.0	COVENIN 3258																																
Presentación	<ul style="list-style-type: none">• Envase Metálico: 1 Galón: 3,785 l• Colores: Blanco y Negro.																																		
Rendimiento Teórico 1 mils de Espesor película seca	40 - 45 m ² /galón.																																		
Recomendación de Aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Limpie a fondo la superficie a pintar.• Remueva todo tipo de contaminación como aceite, grasa, polvo, etc. Esto garantizará una buena adherencia a la superficie.																																		

Código: ASC-RI-003
Revisión: 02
Fecha Revisión: 07.08.24
Página: 1 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3



CINDU DE VENEZUELA, S.A
Somos techos y mucho más
RIF: J-.00026092-3

CINDUCOLOR Esmalte Satinado

Recomendación de Aplicación

- Las superficies previamente pintadas deben estar libres de pintura vieja suelta o desconchada, manchas de óxido.
- Permita secar la superficie antes de aplicar la pintura.
- Método de aplicación: Brocha, rodillo, pistola de aire.
- No requiere dilución. Aplique tal como viene.
- Mezclar hasta completa homogeneización del producto, en el envase, antes de usarlo.
- No aplique en tiempo lluvioso.
- Utilice solvente para la limpieza de los utensilios de aplicación.
- Se recomienda utilizar previamente Cinducolor Fondo Anticorrosivo.



Código: ASC-RI-003

Revisión: 02

Fecha Revisión: 07.08.24

Página: 2 de 2

CINDU DE VENEZUELA, S.A.
RIF.: J - 00026092 - 3